

VANITY

TECHNICAL INFORMATION

constructie	<i>construction</i>	ISO 2424	5/64" super soft saxony
poolmateriaal	<i>yarn content</i>	ISO 2424	100% PA 6.6
rug	<i>backing</i>	ISO 2424	SBR free Actionbac®
gebruiksklasse	<i>suitability</i>	EN 1307	23/32 medium contract use
poolgewicht	<i>pile weight</i>	ISO 2424	1675 gr/m ²
totaal gewicht	<i>total weight</i>	ISO 8543	2575 gr/m ²
pooldikte	<i>pile height</i>	ISO 1766	10.0 mm
totaal dikte	<i>total thickness</i>	ISO 1765	11.0 mm
noppental	<i>tuft density</i>	ISO 1763	307440 tufts/m ²
breedte	<i>width</i>	CEN/TS 14159	4 m (*also in 5 m)
warmtedoorlaatweerstand	<i>thermal resistance</i>	ISO 8302	0.15 m ² k/w
brandklasse	<i>flammability</i>	ISO 13501-1	Bfl-s1 (fully glued)
geluidsabsorptie	<i>sound absorption</i>	ISO 353	0.20 ΔLw
contactgeluidsisolatie	<i>impact sound insulation</i>	ISO 140-8/717-2	31 dB

structure	<i>Konstruktion</i>	ISO 2424	5/64" super soft saxony
composition	<i>Polmaterial</i>	ISO 2424	100% PA 6.6
dossier	<i>Beschichtung</i>	ISO 2424	SBR free Actionbac®
classement d'usage	<i>Zusatzeignung</i>	EN 1307	23/32 medium contract use
poids de velours	<i>Poleinsatzgewicht</i>	ISO 2424	1675 gr/m ²
poids total	<i>Gesamtgewicht</i>	ISO 8543	2575 gr/m ²
hauteur du velours	<i>Polschichtdicke</i>	ISO 1766	10.0 mm
épaisseur totale	<i>Gesamtdicke</i>	ISO 1765	11.0 mm
densité	<i>Noppenzahl</i>	ISO 1763	307440 tufts/m ²
dimensions	<i>Breite</i>	CEN/TS 14159	4 m (*also in 5 m)
résistance thermique	<i>Wärmedurchlasswiderstand</i>	ISO 8302	0.15 m ² k/w
comportement au feu	<i>Brandverhalten</i>	ISO 13501-1	Bfl-s1 (fully glued)
absorption acoustique	<i>Schallabsorptionsgrad</i>	ISO 353	0.20 ΔLw
isolation acoustique	<i>Trittschallverbesserungsmaß</i>	ISO 140-8/717-2	31 dB



EN 14041
EN 1307



DOP:1025-122191



REG.NR BA15918A

THE NETHERLANDS
(HEAD OFFICE)
NIJVERHEIDSTRAAT 39
NL - 8281 JD GENEMUIDEN
+31 (0)38 385 22 11
INFO@EDEL CARPETS.COM
WWW.EDEL CARPETS.COM

geproduceerd door / manufactured by
fabriqué par / hergestellt durch

edel carpets®
since 1918

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Bezoek onze website voor de laatste updates.
All technical specifications are subject to normal manufacturing tolerances. Please visit our website for the latest updates.
Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour la dernière version.
Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bitte besuchen Sie unsere Website für die neuesten Updates.



07 24
Stalen dienen enkel ter referentie. Geefinge kleuren wijkingen voor behoudens.
Samples should be used as a guide and not an exact match as colours may vary.
Echantillon donne à titre indicatif. Les couleurs peuvent varier.
Die Muster dienen ausschließlich zu Referenzzwecken. Geefinge Farbwiedergaben sind möglich.